

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÕES DE RODAS

WHEEL APPLICATION CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS DE APLICACIONES DE RUEDAS

CÓDIGO DA RODA WHEEL CODE / CÓDIGO DE LA RUEDA										MATERIAL DA BANDA DA RODA WHEEL TREAD MATERIAL / MATERIAL DE LA BANDA DE LA RUEDA					
BP	PP	JP	GT							Termoplástica	Thermoplastic	Termoplástica			
UP	UN							Poliuretano Termoplástico	Thermoplastic Polyurethane	Poliuretano Termoplástico					
UM							Madeira com anel de Poliuretano	Wood with Polyurethane ring	Madeira com anillo de Poliuretano						
UF	UR	UX	UY	UU	UG					Poliuretano MOLDADO	MOULDED Polyurethane	Poliuretano MOLDEADO			
FF	FR	FV	FD							Ferro	Cast iron	Hierro			
BF	BI	BD	BE	VP					Borracha	Rubber	Caucho				
OE	QA							Pneumática	Pneumatic	Neumática					
ZI	ZF							Borracha não manchante	Rubber, non marking	Caucho no marcante					
ES	EF	SS	SI	SE					Borracha elástica	Rubber, elastic	Caucho elástico				
NN	NR							Nylon	Polyamide	Nylon					
CC							Celoron	Phenolic	Fenólica						
NV							Nylon com fibra de vidro	Polyamide with fiberglass	Nylon con fibra de vidrio						

APLICAÇÃO / APPLICATION / APLICACIÓN											
A	A	A	A	B	B	Piso:	Epóxi	Floor:	Epoxy	Piso:	Epóxi
A	A	B	A	A	A		Concreto liso		Smooth Concrete		Cemento Liso
A	A	C	A	C	A		Concreto rústico		Rustic Concrete		Cemento Grueso
B	A	B	A	C	A		Cerâmica		Ceramic		Cerâmica
A	A	A	C	A	A		Madeira ou Plástico		Wood or Plastic		Madera o Plástico
A	A	C	A	A	A		Aço/metal		Steel / Metal		Acero/Metal
B	A	C	A	C	A		Asfalto		Asphalt		Asfalto
B	B	C	A	A	B		Terra/areia		Soil / Sand		Tierra/Arena
B	A	C	B	C	A		Em má conservação		In bad conditions		En mala conservación
A	A	A	A	C	B		Não marcante de piso		Non marking floor		No marcante de piso
A	A	A	A	A	A	Carga:	Leve	Load:	Light	Carga:	Liviana
A	A	C	A	A	A		Média		Medium		Mediana
C	C	C	A	A	B		Pesada		Heavy duty		Pesada
A	A	A	A	A	A	Movimentação:	Normal	Movement:	Normal	Movimiento:	Normal
B	A	C	A	A	A		Intensa		Intensive		Intenso
A	A	A	A	A	B		Manobra suavemente		Soft handling		Maniobra suavemente
A	A	A	A	A	A		Movimentação facilitada		Movement easily		Facilidad de movimiento
A	A	B	A	B	A		Superar pequenos obstáculos		Cross over little obstacle		Superar pequeños obstáculos
A	A	B	A	A	A	Temperatura:	-20 a +80°C	Temperature:	-20 a +80°C	Temperatura:	-20 a +80°C
C	C	C	B	A	C		-30 a +140°C		-30 a +140°C		-30 a +140°C
C	C	C	C	A	C		-40 a +250°C		-40 a +250°C		-40 a +250°C
C	C	C	C	A	C		-40 a +400°C		-40 a +400°C		40 a +400°C
A	A	A	A	A	A	Tração:	Manual	Traction:	Manual	Tracción:	Manual
C	B	C	A	A	A		Mecânica		Mechanic		Mecánica
A	A	A	A	A	A	Velocidade:	Normal 4km/h	Speed:	Normal 4km/h	Velocidad:	Normal 4km/h
C	C	C	A	C	B		Média 15km/h		Medium 15km/h		Mediana 15km/h
C	C	C	A	C	C		Alta 30km/h		High 30km/h		Alta 30km/h
A	A	A	A	A	B	Carga estática		Static load		Carga estática	
A	A	C	A	C	A	Redução de:	Ruído	Reduction of:	Noise	Reducción de:	Ruído
B	B	A	B	C	A		Vibração		Vibration		Vibración
C	C	C	A	C	C		Condutividade elétrica		Electric conductive		Conductividad electrica
B	A	C	A	A	A	Resistência :	Impacto	Resistance to:	Impact	Resistencia:	Impacto
B	B	C	A	A	B		Objeto perfurante		Perforating object		Objeto perforante
A	A	B	A	A	A		Abrasão		Abrasive		Abrasión
B	A	C	A	A	B		Rasgo		Tear		Rasgo
A	A	C	A	A	C		Óleos minerais		Mineral oils		Aceites minerales
A	B	C	A	A	C		Derivado de petróleo		Petroleum products		Derivado del petróleo
A	A	C	A	B	A		Água		Water		Agua
B	C	C	C	C	B		Ac. sulfúrico 10%		Sulphuric acid 10%		Ac. sulfurico 10%
A	A	C	A	C	A		Sais e água salina		Salts and sea water		Sales y agua salada
A	B	C	B	C	A		Alcool		Alcohol		Alcohol
A	B	C	B	B	B		Soda e Amonia		Soda and ammonia		Soda y amonia
C	B	C	B	A	B		Solventes		Solvents		Solventes
A	A	C	A	A	B		Óleos vegetais		Vegetal oils		Aceites Vegetales
A	B	C	B	C	B		Leite, suco de frutas		Milk, fruit juice		Leche, jugo de frutas

A - Excelente B - Razoável C - Inadequado
 A - Excellent B - Reasonable C - Improper
 A - Excelente B - Razonable C - Inadecuado